

福建省产品质量监督抽查实施细则

地板

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次抽样数量见表 1

表 1 地板类抽样数量

产品名称	检验样品数量		备用样品数量
	初检样品数量	复验样品数量	
实木地板	6 片	12 片	12 片
竹集成材地板	约 2.0m <sup>2</sup> ，且不少于 3 片	约 2.5 m <sup>2</sup> ，且不少于 6 片	约 2.5 m <sup>2</sup> ，且不少于 6 片
实木复合地板	约 2.0m <sup>2</sup> ，且不少于 3 片	约 2.5 m <sup>2</sup> ，且不少于 6 片	约 2.5 m <sup>2</sup> ，且不少于 6 片
浸渍纸层压板 饰面多层实木 复合地板	约 2.0m <sup>2</sup> ，且不少于 3 片	约 2.0m <sup>2</sup> ，且不少于 3 片	约 2.5 m <sup>2</sup> ，且不少于 6 片
重组竹地板	约 2.0m <sup>2</sup> ，且不少于 3 片	约 2.5 m <sup>2</sup> ，且不少于 6 片	约 2.5 m <sup>2</sup> ，且不少于 6 片
备注	当地板规格过小不能满足标准规定的制样要求时可适当增加抽样片数		

2 检验依据

表 2 实木地板检验项目表

序号	检验项目	检验方法
1	含水率	GB/T 15036.2-2018
2	漆膜表面耐磨	GB/T 15036.2-2018
3	漆膜附着力	GB/T 15036.2-2018
4	漆膜表面耐污染	GB/T 15036.2-2018

序号	检验项目	检验方法
5	漆膜硬度	GB/T 15036.2-2018

表 3 竹集成材地板检验项目表

序号	检验项目	检验方法
1	含水率	GB/T 20240-2017 GB/T 17657-2013 中 4.3
2	静曲强度	GB/T 20240-2017 GB/T 17657-2013 中 4.7
3	浸渍剥离试验	GB/T 20240-2017 GB/T 17657-2013 中 4.19.4.1
4	表面漆膜耐磨性	GB/T 20240-2017 GB/T 17657-2013 中 4.44
5	表面漆膜耐污染性	GB/T 20240-2017 GB/T 17657-2013 中 4.41
6	表面漆膜附着力	GB/T 20240-2017 GB/T 17657-2013 中 4.56
7	表面抗冲击性能	GB/T 20240-2017 GB/T 17657-2013 中 4.51
8	甲醛释放量	GB 18580-2017 GB/T 39600-2021 GB/T 17657-2013 中 4.60

表 4 平面实木复合地板检验项目表

序号	检验项目	检验方法
1	含水率	GB/T 18103-2022 GB/T 17657-2022 中 4.3
3	静曲强度	GB/T 18103-2022 GB/T 17657-2022 中 4.7
4	弹性模量	GB/T 18103-2022 GB/T 17657-2022 中 4.7
	浸渍剥离	GB/T 18103-2022 中 6.3.2
5	漆膜附着力	GB/T 18103-2022 GB/T 17657-2022 中 4.57
6	漆膜表面耐磨	GB/T 18103-2022 GB/T 15036.2-2018 中 3.3.2.2
6	漆膜硬度	GB/T 18103-2022 GB/T 17657-2022 中 4.58
7	表面耐污染	GB/T 18103-2022 GB/T 17657-2022 中 4.44

序号	检验项目	检验方法
8	锁合力	GB/T 18103-2022 中 6.3.10
9	甲醛释放量	GB 18580-2017 GB/T 39600-2021 GB/T 17657-2013 中 4.60

表 5 浸渍纸层压实木复合地板检验项目表

序号	检验项目	检验方法
1	含水率	GB/T 24507-2020 GB/T 17657-2013 中 4.3
2	静曲强度	GB/T 24507-2020 GB/T 17657-2013 中 4.7
3	弹性模量	GB/T 24507-2020 GB/T 17657-2013 中 4.7
4	浸渍剥离	GB/T 24507-2020 GB/T 18103-2013 中 6.3.2
5	表面耐划痕性能	GB/T 24507-2020 GB/T 17657-2013 中 4.39
6	表面耐磨性能	GB/T 24507-2020 GB/T 17657-2013 中 4.43
7	表面耐龟裂性能	GB/T 24507-2020 GB/T 17657-2013 中 4.36
8	表面耐污染性能	GB/T 24507-2020 GB/T 17657-2013 中 4.40
9	甲醛释放量	GB 18580-2017 GB/T 39600-2021 GB/T 17657-2013 中 4.60

表 6 室内用重组竹地板检验项目表

序号	检验项目	检验方法
1	含水率	GB/T 30364-2013 GB/T 17657-2022 中 4.3
2	吸水宽度膨胀率	GB/T 30364-2013 中 6.3.5
3	吸水厚度膨胀率	GB/T 30364-2013 中 6.3.6
4	水平剪切强度	GB/T 30364-2013 中 6.3.7
5	表面耐污染性能	GB/T 30364-2013 GB/T 17657-2022
6	漆膜表面耐磨性	GB/T30364-2013 GB/T15036.2-2009 中 3.3.2.2

序号	检验项目	检验方法
7	漆膜附着力	GB/T30364-2013 GB/T15036.2-2009 中 3.3.2.3
8	表面抗冲击性能	GB/T 30364-2013 GB/T 17657-2022 中 4.53
9	甲醛释放量	GB 18580-2017 GB/T 39600-2021 GB/T 17657-2013 中 4.60

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

- GB/T 15036.1-2018 实木地板 第 1 部分：技术要求
- GB/T 15036.2-2018 实木地板 第 2 部分：检验方法
- GB/T 20240-2017 竹集成材地板
- GB/T 18103-2022 实木复合地板
- GB/T 24507-2020 浸渍纸层压板饰面多层实木复合地板
- GB/T 30364-2013 重组竹地板
- GB 18580-2017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量
- GB/T 39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级
- 现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。