

福建省产品质量监督抽查实施细则

土工合成材料

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽样数量分别为：

(1) 塑料土工格栅

在批中随机抽取一卷作为试样卷。将该卷土工格栅切除距外层卷头 0.5m 后，顺纵向切取全幅宽土工格栅试样两块，一块检验用，另一块为备用样，每块长度为 1m。

(2) 高分子防水片材

在批中随机抽取一卷作为试样卷。将该卷高分子防水片材切除距外层卷头 0.3m 后，顺纵向切取全幅高分子防水片材试样两块，一块检验用，另一块为备用样，每块长度为 2m。

2 检验依据

表 1 塑料土工格栅

序号	检验项目	检验方法
1	拉伸强度	GB/T 17689-2008
2	2%伸长率时的拉伸强度	GB/T 17689-2008
3	5%伸长率时的拉伸强度	GB/T 17689-2008
4	标称伸长率	GB/T 17689-2008

表 2 高分子防水片材（均质片、复合片、自粘片和点（条）粘片）

序号	检验项目	检验方法
1	拉伸强度（常温）	GB/T 528-2009
2	拉断伸长率（常温）	GB/T 528-2009
3	撕裂强度	GB/T 529-2008
4	不透水性	GB/T 18173.1-2012
5	低温弯折	GB/T 18173.1-2012
6	加热伸缩量	GB/T 18173.1-2012
7	热空气老化（拉伸强度保持率）	GB/T 3512-2014

8	热空气老化（拉断伸长率保持率）	GB/T 3512-2014
注：非外露使用不测加热伸缩量。		

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB/T 17689-2008 土工合成材料 塑料土工格栅

GB/T 18173.1-2012 高分子防水材料 第1部分:片材

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。